ÂME EN PARTICULES DE BOIS COMPOSITE (Applications ultra-sévères)

8300-ME / 8320-ME (5 plis)

POUR USAGE INTENSE

❶ **BATTANTS** de fibre de bois laminée (LSL) de 3 5/16” (84 mm) incluant une tranche de bois dur de **7/8” (22 mm),** de même essence que la face, d’une largeur totale de **4 3/16” (106 mm).** Ces éléments en bois sont collés à l’aide d’un adhésif hydrorésistant de type 1.

❷ **TRAVERSES SUPÉRIEURE ET INFÉRIEURE** de fibre de bois laminée (LSL) d’une largeur totale de **3 5/16” (84 mm).** Ces éléments en bois sont collés à l’aide d’un adhésif hydrorésistant de type 1.

❸ **ÂME** de bois aggloméré solide. Densité de 28-32 livres par pied cube.

❹ **FACES** en contreplaqué de bois (essence au choix, 2 plis), en panneau rigide ou en plastique stratifié collé sur contreplis de panneau rigide.

CALE pour serrure intégrée.

COLLE PVA Cross-Link de type 1.

USAGE intérieur

GARANTIE à vie.

NOTE

- Les dimensions sont brutes.

OPTIONS

- Coupe-feu 20 min : spécifiez 8320-ME.
- Information **STC** non disponible.

OPTIONS CONTRIBUTION LEED

- DEP
- Contenu recyclé
- FSC (sur demande)
- NAUF ou ULEF (sur demande)

MESURE DE PERFORMANCE

- ANSI/WDMA 1.S.1A
- ANSI-208-1 (particule LD-1/LD-2)
- ASTM-D1037 et D198-98 (LSL)
- AWS
- Intertek WH-ETL
- NFPA 80



❶ BATTANTS ME



❷ TRAVERSES